

# سپک سازان شرق خراسان شمالی



وزارت مسکن و شهرسازی



سازمان استاندارد ایران



استفاده  
راحت

مناسب  
AAC

۲۳  
کیلوگرم

[www.aac-ss.ir](http://www.aac-ss.ir)

## LIGHTEX

SABOK SAZAN SHARGH

کارخانه: خراسان شمالی، بجنورد، شهرک صنعتی بیدک، صنعت ۹  
دفتر مرکزی: مشهد، بلوار سجاد، نبش بهارستان ۴، ساختمان آناهیتا  
تلفن: ۰۹۱۵۳۷۲۷۹۶۲ فکس: ۰۵۱-۳۸۶۶۶۶۲۲ موبایل: ۰۵۱-۳۸۶۶۶۱۱

- چسب پایه سیمانی بتن هوادار اتوکلاو شده (AAC) که با پلیمرهای ویژه ای تقویت گردید است، جهت اتصال بلوك های دیواری سبک استفاده می گردد. قیمت مناسب، مقدار مصرف کم و عدم هدر رفت چسب، تهیه و کارپذیری آسان، استحکام و مقاومت بالا و مقاومت در برابر رطوبت از خواص منحصر به فرد این چسب می باشد و نیازی به اضافه نمودن هیچ افزودنی دیگری جز آب ندارد.

- این ملات بصورت پودری (تك جزئی) در کيسه های ۲۳ کیلوگرمی تولید می گردد. فقط به اندازه ۲ تا ۳ میلیمتر ملات جهت استفاده برای بلوكهای سبک مورد نیاز می باشد. این لایه بسیار نازک از هدر رفتن دما جلوگیری و به نصب قطعات ضمن مقاومت بالا، سرعت می بخشد. چسب بلوك جهت استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی طراحی شده است.

## خواص و ویژگی های چسب AAC

- حذف خطاهای انسانی در تهیه و آماده سازی ملات
- آماده نمودن سریع و آسان
- درصد مصرف پایین و مقرر به صرفه بودن
- زمان دهی مناسب جهت چسباندن قطعات بلوك
- استحکام و مقاومت بالا در برابر ضربه
- مقاومت بالا در برابر رطوبت
- چسبندگی عالی قطعات بلوك به یکدیگر

(توصیه می شود، چسب آماده شده را با ماله دندانه دار بر روی بلوك هایی که پیشتر تمیز و خیسانده شده اند، پخش نموده و سپس بلوك هارا به یکدیگر بچسبانید).

- لایه ای بسیار نازک چسب AAC عملای دیواری یکپارچه و بدون درز ایجاد کرده که مانع از ایجاد پل حرارتی شده (از هدر رفت دما جلوگیری می نماید) و به نصب قطعات سرعت می بخشد.

- عدم دور ریز چسب (در مصالح سنتی، حمل فله ماسه به پای کار و بعد طبقات و درست کردن ملات به شکل آخره منجر به پرت و دور ریز فراوان می گردد).

- از این چسب می توان برای پرکردن و ترمیم آسیب دیدگی بلوك ها در زمان اجرا و بندکشی آنها جهت رسیدن به دیواری مقاومتر و یکدست تر نیز استفاده نمود.


## نحوه مصرف

(توجه به توضیحات و رعایت نکات ذیل الزامی می باشد):

23 KG



6 Lit



۱ پودر چسب را به تدریج به آب در ظرفی تمیز اضافه نمایید و کاملا هم بزنید. (در صورت امکان از همزن برقی استفاده نمایید)

۲ نسبت اختلاط ۶ لیتر آب با ۲۳ کیلوگرم پودر چسب می باشد. (لازم به ذکر است بسته به میزان رطوبت منطقه و درجه حرارت محیط، این نسبت حداقل بره مقدار مثبت/منهای ۲ کیلوگرم پودر چسب قابل تغییر می باشد، لذا اضافه نمودن پودر چسب به آب را تا رسیدن به حالت خمیری شکل (روان) ادامه دهید. بدیهی است شکل رقیق ملات یا به اصطلاح دوغابی و یا بسیار سفت، مورد تایید نمی باشد).

۳ پس از اختلاط کامل حدود ۵ دقیقه صبر نموده و سپس جهت رسیدن به شکل نهایی ملات آماده، حدود ۱ دقیقه مخلوط را هم بزنید.

۴ دمای مناسب جهت اماده سازی و استفاده از ملات آماده ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد. بر این اساس زمان مصرف پس از اختلاط حداقل ۲ ساعت می باشد.

۵ زمانیکه ملات یکدست بدسست آمد، آن را با ماله روی سطح افقی و عمودی بلوک AAC که پیشتر تمیز و مرطوب شده است با ضخامت حدود ۲ تا ۳ میلیمتر پهن نموده و قطعات بلوک را بچسبانید.

توصیه می شود کیسه باز شده حداقل ظرف یک هفته استفاده شود.

متراز سازید

### مشخصات فنی چسب بلوک

پرتلند تیپ ۲ یا سفید	سیمان
خاکستری یا سفید	رنگ
کیسه ۲۳ کیلوگرمی	سایز بسته بندی
حدود ۶ لیتر / کیسه ۲۳ کیلوگرمی (بسته به تیپ چسب و شرایط محیطی)	صرف آب
حداقل ۲ ساعت	ماندگاری ملات (پس از افزودن به آب)
حدود ۲/امتربمکعب بلوک / با هر کیسه ۲۳ کیلوگرمی	میزان مصرف (پوشش)
۲-۳ میلیمتر	ضخامت اجرا
8 Mpa	مقاومت فشاری ۲۸ روزه (میانگین)
500 Kgf	مقاومت خمی ۲۸ روزه (میانگین)
0.32 وات بر متر درجه کلوین	ضریب هدایت حرارتی ملات سخت شده